

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südarzer Gipswerk GmbH**
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich

az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari Termékek törvény 9. §-a értelmében igazolja, hogy a

gipszkarton lemezek fugázóanyagai

amelyeket a


Werk Ellrich
Pontelstr. 3
D-99755 Ellrich

üzemben gyártanak, megfelelnek az EN 13963:2005 rendelkezéseinek és kielégítik a CE jelölés használatára vonatkozó szabvány ZA.1 függelékének feltételeit.

A gipszkarton lemezek fugázóanyagainak gyártását saját üzemi termelésellenőrzés felügyeli. A megfelelőség értékelését az EN 13963:2005 ZA.2 függeléke szerint végeztük.

Ellrich, den 2009-01-27

Hely, dátum


Peter Knechtle, Geschäftsführer

Melléklet: Műszaki adatlapok

mikroszálakkal erősített

SZÉRIA-HÉZAGOLÓ hézagoló és felületi glett

Gyárilag készre kevert, prémium minőségű, magas szilárdságú, hézagkitöltésre és felületi simításra kiválóan alkalmazható gipsz.

Alkalmazás

Univerzális kézi hézagtömítő anyag, amely kiválóan alkalmazható gipszkarton lapok csatlakozó félköríves szegélyeinek, valamint élcsiszolt, főzolt éleinek hézagolására és glettelésére, hézagerősítő csík használata nélkül. Sokoldalúan felhasználható hasított és lyukasztott lapok hézagkitöltésére, valamint a rögzítési pontok, furatok, csavarok és szögek környezetének glettelésére. Alkalmazásának további előnye, hogy a fugákba töltött anyag a teret teljesen kitölti és száradás után sem esik össze. Így a fugák utánglettelése többnyire megspórolható. Kedvezőtlen munkahelyi körülmények között élesre vágott élek találkozásánál javasoljuk hézagerősítő csík használatát. Igényes gipszkarton falak képzéséhez ajánljuk a hézagolt felületeknek teljes átlettelését „SZÉRIA-GLETT” glettelőgipsszel.

Felhasználás

Tegyünk tiszta vizet egy edénybe, és lassan szórjuk bele a hézagoló glettet (1 kg hézagoló gipszhez kb 0,50 l víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszállal csomómentes péppé keverjük össze a masszát. A keverést végezhetjük vakolókanállal, vagy spatulázóval is. A bekevert hézagoló gipsz kb. 45 percig jól felhasználható, majd utána bekeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad. Idegen anyagot ne keverjünk hozzá. A hézagok kitöltéséhez sűrűbb, az átletteléséhez hígabb anyagot keverjünk. Először a kb. 3-5 mm széles fugákat teljesen töltjük ki az anyaggal, és a megkeményedés után a kitüremkedő sorjákat távolítsuk el, majd amennyiben szükséges, a megszilárdult felületet gletteljük át. Csavarok, szögek, furatok környezetét kétszer gletteljük. Felületi egyenetlenségek esetén a száradás után csiszolható. Különösen sima felületek eléréséhez a megkeményedett réteget szivaccsal vagy kefével nedvesítsük át, majd gletteljük újra. Alkalmazásával sima, repedésmentes felületet érhetünk el, amely jól festhető és tapétázható, valamint nemes vakolat hordására képes. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.

Műszaki adatok

Gyártási ideje:	leolvasható a zsák oldalán
Anyagszükséglet:	kb. 1,0 kg/m ² /mm
Bedolgozási idő	kb. 45 perc
MSZ EN száma:	13963
Teljesítménynyilatkozat száma:	102926
VTSZ száma:	32149000

Kiszerezés

20 kg-os papírszakokban, 48 zsák/raklap, zsugorfóliázva
5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás

Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 12 hónapig

Gyártó Forgalmazó

CASEA GmbH., Németország
Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmai út 1., Tel.: 06-59-311-333