

EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich



az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari Termék Törvény 9.§-a értelmében igazolja, hogy a

hő- és hangszigetelő lapok, valamint a gipszkarton lapok gipsz bázisú ragasztói

amelyeket az alábbi üzemekben gyártanak

Werk Ellrich
Pontelstr.3
D-99755 Ellrich

Werk Sulzheim
Otto-Drescher-Str.35
D-97529 Sulzheim

megfelelnek az EN 14 496:2006-02 rendelkezéseinek és a CE jelölés használatára vonatkozó, a szabvány ZA.1 melléklete szerinti feltételeknek.

A gipsz bázisú ragasztókat az üzemekben a gyártás során ellenőrzik. A megfelelőséget az EN 14 496:2006-02 sz. szabvány ZA.2 melléklete szerint állapították meg.

Ellrich, 29.07.2008

Ort, Datum

Peter Knechtle, Geschäftsführer

Melléklet: Műszaki adatlapok

gipszkarton

RAGASZTÓGIPSZ (speciális ragasztóhabarcs)

Gyárilag készre kevert, égetett gipsz alapú speciális ragasztóhabarcs, kiegészítve a felhasználás tulajdonságait javító adalékokkal.

Alkalmazás Kiválóan alkalmazható gipszkarton, gipszrost és egyéb gipsz alapú lapok masszív felületekre történő felragasztásához belső térben. Minden függőleges falazott szerkezetre, betonra, valamint gázbeton aljzatra felhasználható.

Felhasználás Tegyük egy tiszta edénybe kb. 17 liter vizet és lassan szórjuk bele a 30 kg ragasztógipszet (1 kg gipszhez kb. 5,6 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes, sűrű konzisztenciájú péppé keverjük össze a masszát. Idegen anyagokat ne keverjünk hozzá. A bekevert anyagot kis csomókban, egyenletesen vigyük fel a lapok hátoldalára. A csomók átmérője kb. 100 mm, a csomók egymástól való távolsága kb. 300-400 mm legyen. A folyamatos munkamenet érdekében a lapokat előre, lehetőleg a fal teljes hosszában le kell szabni. A ragasztógipszsel bekent lapokat a fal síkjába egy hosszabb, egyenes lécs és gumikalapács segítségével helyezhetjük fel. A gyorsabb száradás érdekében a padlónál, illetve a mennyezetnél egy kb. 5-10 mm széles fugát célszerű hagyni. Felhasználása +5°C alatt nem javasolt.

Aljzatok követelménye Az aljzat a felkúszó nedvességtől védett, fagymentes, szilárd, tiszta, száraz és zsugorodásmentes. A megmunkálendő felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződések, habarcsmaradékot, a betonhoz tapadó zsárolajt és az egyéb filmképző anyagokat feltétlenül távolítsuk el. A betonfelületeket, valamint az erősen nedvszívó falazatokat alapozóval kezeljük elő. Új építésű betonfelületek maradvány nedvessége 3% alatt legyen. A munkák megkezdésére a falak elektromos és egyéb alapszerelését be kell fejezni. Az alkalmazást, felhasználást, valamint az aljzatok követelményét érintő bizonytalan, kétes esetekben kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.

Műszaki adatok	Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán
	Anyagszükséglet:	1 zsák ragasztógipszből kb. 28 l habarcs keverhető, kb. 10 m ² felület/zsák
	Bedolgozhatóság:	20 °C-nál kb. 60 perc
	Nyomószilárdság:	> 6,0 N/mm ²
	MSZ EN száma:	14496
	Teljesítménynyilatkozat sz.:	109514
	VTSZ száma:	32149000

Kiszerezés: 30 kg-os papírszakokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig

Gyártó Casea GmbH, Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.