

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Süðharzer Gipswerk GmbH**
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich

az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari termék törvény 9. § értelmében igazolja, hogy a

gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

amelyeket az alábbi

Werk Dorste
An der B 241
D-37520 Dorste

Werk Ellrich
Pontelstr. 3
D-99755 Ellrich

Werk Sulzheim
Otto-Drescher-Str. 35
D-97529 Sulzheim

Werk Neckarzimmern
Heilbronner Str. 26
D-74865 Neckarzimmern

üzemekben gyártanak, megfelelnek az EN 13279-1:2005 rendelkezéseinek és kielégítik a CE jelölés használatára vonatkozó szabvány ZA.1 függelékének feltételeit.

A gipsz kötőanyagok és a gipsz vakolóhabarcsok gyártását saját üzemi termelésellenőrzés felügyeli. A megfelelőség értékelését az EN 13279-1:2005 ZA.2 függeléke szerint végeztük.

Ellrich, den 2009-01-27.

Hely, dátum



Peter Knechtle, Geschäftsführer

Melléklet: Műszaki adatlapok

kiválóan tapadó

SZÉRIA-VAKOLAT vakológipsz, 6-40 mm vastagságig

Gyárilag készre kevert, egyrétegű, gipsz alapú szárazhabarcs belsőtéri felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható beltéri falak, mennyezetek teljes felületének vakolására. Különösen jól felhasználható a beton felületeken. Alapvakolatként felhasználva csempeburkolat és fedővakolat hordására képes, simító vakolatként használva felülete festhető és tapétázható. Alkalmos kiegyenlítő munkáknál a felületi egyenetlenségek megszüntetésére, repedések kitöltésére, ferde síkú falak esetén a kiegyenlítő vakolásra. Különösen igényes felületek képzésére javasoljuk a vakolatnak egyszeri átglettelését 'SZÉRIA-GLETT' glettelőgipszszel.	
Aljzatok követelménye	Minden falazott szerkezetre, betonra és vakolathordó aljzatra felhasználható. Labilis aljzatoknál vasalat beépítése és minimum 10 mm rétegvastagságú vakolat felhordása szükséges. A megmunkálandó felület tiszta és száraz legyen, a laza, pergő részeket, port, szennyeződést távolítsuk el. Használat előtt az előkészített felületet enyhén nedvesítsük be. Erősen nedvszívó aljzatoknál alapozó használata szükséges. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 2,5 % alatt legyen.	
Felhasználás	A kívánt felhasználásnak megfelelően keverőszárral homogén, csomómentes péppé keverjük. 1 kg vakolathoz kb. 7 dl víz szükséges. A.) <u>Felhasználás alapvakolatként:</u> Felhordás után egyenletesen elhúzzuk, majd a száradás megkezdésekor erőteljesen áthúzzuk a habarcsot. B.) <u>Felhasználás simító, glettelő vakolatként:</u> A már lehúzott vakolatot enyhén nedves szivacsclappal puhán átdörzsöljük és lesimítjük. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártási ideje:	leolvasható a zsák oldalán
	Vízszükséglet:	1 kg vakológipszhez kb. 7 dl víz
	Rétegvastagság:	6-40 mm
	Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /10 mm
	Bedolgozási idő	kb. 110-120 perc
	MSZ EN száma:	13279
	Teljesítménynyilatkozat száma:	102927
	VTSZ száma:	32149000
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 9 hónapig	
Gyártó	CASEA GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.