

Műszaki adatlap

ALPHA AGR 40 alfa-gipsz

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Tulajdonságok | Az AlphaAGR 40 gipsz egy speciális eljárással készült REA-gipsz bázisú alfa-félhidrát gipsz. | |
| Alkalmazás | Az AlphaAGR 40 alfa-gipsz leginkább gipsztartalmú építőanyagok bázisanyagaként használatos. | |
| Műszaki adatok | Keverési arány (g/100ml): | 270-320 |
| | Víz-gipsz érték: | 0,36-0,34 |
| | Kötés kezdete (perc): | > 2 |
| | Kötés vége (perc): | < 20 |
| | Félhidrát (%): | > 90 |
| | Rosta értékek (%): | |
| | R 32 μ m | 35-45 |
| | Hajlítószilárdság (7d – N/mm ²): | > 10 |
| | Nyomószilárdság (7d – N/mm ²): | > 45 |
| | Tűzállóság: | A1, nem gyúlékony |
| | MSZ EN száma: | 13279 |
| | Teljesítménynyilatkozat száma: | 104007 |
| | VTSZ száma: | 25202000 |
| Kiszerezés | 25 kg-os többretegű papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva | |
| Tárolás | Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 6 hónapig | |
| Gyártó | CASEA GmbH., Németország | |
| Forgalmazó | Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333 | |