

Műszaki adatlap

ANHIDRIT ESZTRICH 0-1,25 mm szemcsemérettel

Gyárilag készre kevert, anhidrit alapú esztrich szárazhabarcs, beltéri gépi felhasználásra a DIN 18560 követelményeinek megfelelően.

| | |
|-------------------------|--|
| Alkalmazás | Direkt a betonfödémre Elválasztó fóliára Szigetelésre (pl. Styropor) Padlófűtésre Üreges födémre (pl. fafödémre) |
| Felhasználás | Minden használatos vakológéppel és esztrichpumpával teríthető. |
| Biztonsági intézkedések | A szárazhabarcs vizes oldata lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrrel, szemmel való érintkezést. A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet alaposan öblítsük le vízzel, szembe jutás esetén keressünk fel egy orvost. |
| Műszaki adatok | Nyomószilárdság (28 nap után): kb. 25 N/mm ² Hajlítószilárdság (28 nap után): kb. 6 N/mm ² Ömlesztett sűrűség (vizes): kb. 2,2 kg/l Ömlesztett sűrűség (száraz): kb. 2,1 kg/l Hővezető képesség (padlófűtés): λ _z kb. 1,83 W/m.K Hőtágulás: kb. 0,012 mm/m.K Rugalmassági tényező: kb. 17.500 N/mm ² Felhasználási hőmérséklet: +5°C aljzathőmérséklet Zsugorodás és nyúlás: kb. 0,1 mm/m Járható állapot: kb. 24 óra elteltével Terhelhetőség (részleges): kb. 3 nap elteltével Területi mérték (1,3 l doboz): 40-45 cm Anyagszükséglet: kb. 18 kg/m ² /1 cm, 100 kg szárazanyagból kb. 54 l felhasználásra kész esztrich keverhető Súlyeloszlás (kiszáradás után): kb. 21 kg/m ² /1 cm Vízszükséglet: kb. 6,5 liter/40 kg |
| Kiszerezés Tárolás | 40 kg-os papírzsákokban, 30 zsák/raklap, zsugorfóliázva Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. A gyártás dátuma leolvasható a zsák oldalán. |
| Gyártó Forgalmazó | CASEA GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333 |

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.