

Műszaki adatlap

EN 197-1 – CEM I 52.5R

AALBORG WHITE® dán fehércement

Az AALBORG WHITE fehér cement egy gyorsan megkeményedő portland cement, magas korai (2 napos) és végső (28 napos) szilárdsággal. Jellemzője a kimagaslóan fehér szín, a rendkívül alacsony alkáli-só tartalom, és a magas szulfát ellenálló képesség.

Alkalmazás

A fehércement hidraulikus kötőanyagként felhasználható általános építőipari célokra, fehér színű betonok, száraz keverékek, habarcsok, térkövek, járdalapok, burkolatok, műkövek gyártásához, esetenként vakolatok, glettek, fugázó anyagok és ragasztók gyártásánál bázis – vagy adalékanyagként, valamint fugázási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra. Színes betonok készítésénél a fehércement adja a bázisszint és ehhez keverjük hozzá a színező festéket. Fehér betonok gyártásánál világos, fehér adalékanyagokat válasszunk, pl. világos, tiszta zúzalékot, fehér gránitot, vagy márványőrleményt. Az AALBORG WHITE cementet fehér vagy színes szárazkeverékként gyakran használják homlokzatok színezésére. Az AALBORG WHITE jól felhasználható panelek, erkélyek, külső és belső épületdíszek, szobrok, teraszok, medencék készítésénél. Kevésbé kihangsúlyozott tulajdonsága, hogy a közlekedésbiztonság területén is széles körben alkalmazzák. Például szegélykövek, útjelzők, korlátok, sorompók, feljárók, rézsűk és elválasztó elemek esetében. Speciális felhasználói igények esetében kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.

Felhasználás

A fehércement csapvízzel, állandó keverés mellett, a cement fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A felhasználási területtől függően más-más adalékok, például zúzott kő, homok, plastifikátorok, kötésgyorsítók és késleltetők adagolhatók hozzá. A bekevert fehércement kb. 60 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni.

Műszaki adatok

Gyártás ideje: leolvasható a zsák oldalán
MSZ EN száma: 197-1
Teljesítménynyilatkozat száma: 01/2013
VTSZ száma: 25232100

Kiszerezés

25 kg-os papírzsákokban, 60 zsák/raklap, zsugorfóliázva
5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva
2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva
Ömlesztett formában, ca. 25-28 to/siló

Tárolás

Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 6 hónapig

Gyártó Forgalmazó

Aalborg Portland, DK-9100 Aalborg, Rordalsvej 44. (Dánia)
Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.