

## Műszaki adatlap

gipsz-mész

### GÉPI VAKOLAT

Gyárilag készre kevert, gipszből, méshidrátból és osztályozott homokból álló gépi vakolat, kiegészítve a felhasználás tulajdonságait javító adalékokkal.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Alkalmazás              | Alapvakolatként, valamint simító és glettelő vakolatként alkalmazható minden beltéri helyiségben. Kivéve az ipari célú vizes helyiségeket. Alapvakolatként felhasználva csempeburkolat és fedővakolat (vékonyvakolat) hordására képes. Simító vakolatként felhasználva festhető és tapétázható. Idegen anyagot ne keverjünk hozzá.  |
| Felhasználás            | Minden használatos vakológéppel teríthető.<br><u>Felhasználása alapvakolatként:</u><br>Felhordás után egyenletesen elhúzni, majd a száradás megkezdésekor még egyszer erőteljesen áthúzni.<br><u>Felhasználása simító, glettelő vakolatként:</u><br>A már lehúzott vakolatot enyhén nedves szivacsleppal puhán benedvesítjük, majd átgletteljük, vagy átfilceljük.  |
| Aljzatok követelménye   | Minden falazott szerkezetre, betonra és vakolathordó aljzatra felhasználható. Labilis aljzatoknál vasalat beépítése és minimum 10 mm rétegvastagságú vakolat felhordása szükséges. A megmunkálandó felület tiszta és száraz legyen, a laza pergő részeket, port, szennyeződést, filmképző elválasztó rétegeket távolítsuk el. Beton felületeknél, és erősen nedvszívó aljzatoknál alapozó használata szükséges. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3 % alatt legyen. |
| Biztonsági intézkedések | A szárazhabarcs vizes oldata lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrrel, szemmel való érintkezést. A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet alaposan öblítsük le vízzel, szembe jutás esetén keressünk fel egy orvost.  |
| Műszaki adatok          | Habarcs osztály: P IVc, DIN 18550<br>Nyomószilárdság: > 2,0 N/mm <sup>2</sup><br>Általános rétegvastagság: 10 mm<br>Anyagszükséglet: kb. 10 kg/m <sup>2</sup> / cm<br>Vízszükséglet: kb. 13 liter / 30 kg   |
| Kiszerezés              | 30 kg-os papírzsákokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva<br>Ömlesztett formában, silóban   |
| Tárolás                 | Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban kb. 6 hónapig  |
| Gyártó                  | CASEA GmbH., Németország  |
| Forgalmazó              | Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758<br>H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333   |