

Műszaki adatlap

MICRO A természetes anhidrit


ALKALMAZÁS Micro A anhidrit az építőipar területén használatos, kiváló minőségű természetes alapú anhidrit, adalékanyagok hozzáadása nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

1) Szemcseméret (Alpine Rosta):

visszamaradó	32 µm:	7 - 15 %
visszamaradó	63 µm:	0,5 - 2,5 %
visszamaradó	90 µm:	< 0,5 %
visszamaradó	200 µm:	0,0 %

A CILAS 920 lézermérő segítségével mért szemcsenagyság egy tipikus szemcsfelépítettséget mutat:



2) Kémiai összetétel:

CaSO ₄	> 90,0 %	Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
SO ₃	> 55,0 %	SiO ₂	< 0,1 %
CaO	> 39,0 %	Kristályvíz	< 1,0 %
MgO	< 0,3 %	Nedvesség	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,1 %		

3) Fizikai értékek:

Ömlesztett súly	1000-1100 g/l
Fehérségi fok	> 80,0

VTSZ SZÁMA 25201000

KISZERELÉS 25 kg-os papírszakokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva
TÁROLÁS Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 6 hónapig

GYÁRTÓ CASEA GmbH., Németország
FORGALMAZÓ Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333