

## Műszaki adatlap

### P 20 dental fogászati gipsz

Tulajdonságok	Természetes alapokon nyugvó speciális gipsz. (Modellgipsz DIN EN ISO 6873 Typ 2) Szükség esetén színezhető.
Alkalmazás	Fogtechnikai laboratóriumok bázisanyaga. Kemény és törésálló univerzális fogászati gipsz.
Előnyök	sima felület gyors kikeményedés
Műszaki adatok	Víz/gipsz érték: 0,58-0,60 Bedolgozhatósági idő (perc): 7-9 Kötésidő (perc): 11-13 Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ): > 50 Lineáris expanzió (%): < 0,15 Keménységi fokozat: 2. osztály Szín: fehér
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. A gyártás dátuma leolvasható a zsák oldalán.
Gyártó Forgalmazó	CASEA GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333