

## **P 35 dental fogászati gipsz**

Tulajdonságok	Természetes alapokon nyugvó speciális gipsz. (Keménygipsz DIN EN ISO 6873 Typ 3)
Alkalmazás	Ideális keménygipsz precíziós fogtechnikai munkákhoz és fröccsöntéshez.
Előnyök	rendkívül sima felület gyors kikeményedés magas végső szilárdság jól izolálható
Műszaki adatok	Víz/gipsz érték: 0,28-0,30 Bedolgozhatósági idő (perc): 5-7 Kötésidő (perc): 9-11 Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ): > 150 Lineáris expanzió (%): < 0,20 Keménységi fokozat: 3. osztály Szín: fehér, sárga, pink vagy kék
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 10 kg-os papírzsákban, 100 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. A gyártás dátuma leolvasható a zsák oldalán.
Gyártó Forgalmazó	CASEA GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333