

SPEZIAL 40 W öntőforma gipsz

Alkalmazás Formák gyártásához, épületszobrászathoz, kerámiaipari célokra, építőipari felhasználásra.

Tulajdonságok Nagy értékű alfa félhidrátból gyártott, kiváló minőségű nyersanyag. Őrlésfinomságának és kimagasló keménységének köszönhetően a gipsz jól felhasználható építőanyagok bázisanyagaként is.

Felhasználás A gipszet lassan szórjuk bele a vízbe, rövid ideig hagyjuk beszívódni, majd keverőszárral csomómentes masszává keverjük össze. A keverési folyamat hossza 1 percnél rövidebb soha ne legyen.

Műszaki adatok

Keverési arány (kg/l):	2,4-2,6
Kötés kezdete (perc):	8-14
Kötés vége (perc):	21-37
Rosta értékek (%):	
40 µm	21,0-26,0
63 µm	2,5-5,0
200 µm	0-0,1
Hajlítószilárdság (N/mm ²):	> 8,0
Brinell keménység (N/mm ²):	> 85,0
Nyomószilárdság (N/mm ²):	> 35,0

VTSZ száma: 25202000

Kiszerezés 40 kg-os papírzsákokban, 25 zsák/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban kb. 6 hónapig

Gyártó CASEA GmbH., Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333