

Műszaki adatlap

SPEZIAL 58-48 öntőforma gipszek

Alkalmazás Kiváló minőségű öntőforma gipszek - formák gyártásához, épületszobrászathoz, kerámiaiipari célokra.

Tulajdonságok A nagyon magas alfa-gipsz tartalomnak köszönhetően nagy keménységet és különösen nagy flexibilitást érhetünk el. A formák méretpontosságához való igazodást az expanzió-csökkentő adalékok biztosítják. A gipszfajták kívánság szerint színezhetőek.

Felhasználás A gipszet lassan szórjuk bele a vízbe, rövid ideig hagyjuk beszívódni, majd keverőszárral csomómentes masszává keverjük össze. A keverési folyamat hossza 1 percnél rövidebb soha ne legyen. A vákuum alatti keverés ajánlott.

Műszaki adatok

	Spezial	58	56	54	52	50	48
Víz/gipsz érték		0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48
Keverési arány (kg/l)		1,72	1,79	1,85	1,92	2,00	2,08
Területi mérték (cm)		21	21	21	21	21	21
Kötés kezdete (perc)		14	14	14	14	14	12
Kötés vége (perc)		28	28	28	28	28	24
Lineáris expanzió (%)		0,25	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Kapilláris térfogat (%)		38	37	36	35	34	32
Nyomószilárdság (N/mm ²)		52	57	62	67	72	80

VTSZ száma: 25202000

Kiszerezés 40 kg-os papírzsákokban, 25 zsák/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban kb. 6 hónapig

Gyártó CASEA GmbH., Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.