

Műszaki adatlap

EN 197-1 – CEM I 52,5 N

CRH WHITE szlovák fehércement

A CRH szlovák fehércement gyárilag előállított portlandcement, normál végső (28 napos) és korai (2 napos) szilárdsággal. Kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonságai tekintetében, összetételében megfelel az EN 197-1 európai szabvány követelményeinek.

Alkalmazás Hidraulikus kötőanyag, amely felhasználható adalék –vagy bázisanyagként általános építőipari célokra, színes vagy fehér színű betonok, habarcsok, injektált habarcsok, vakolatok, falazó habarcsok, fugázó anyagok, öntvények és egyéb elemek gyártásához. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

Felhasználás A cementet vízzel, állandó keverés mellett, a cement fokozatos adagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A felhasználási területtől függően más-más adalékok (kőpor, zúzott kő, homok, pasztifikátorok, kötésgyorsítók és késleltetők, stb...) adagolhatók hozzá. A bekevert cement kb. 100 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot tovább felhasználni már nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel elmosni.

Műszaki adatok	Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán
	Nyomószilárdság:	37 MPa (2 napos) 57 MPa (28 napos)
	Bedolgozási idő:	kb. 100 perc
	Klinkertartalom:	kb. 100%
	MSZ EN száma:	197 – 1
	Teljesítménynyilatkozat száma:	1301-CPR-1206
	VTSZ száma:	25232100

Kiszerezés 25 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap, zsugorfóliázva
Ömlesztett formában, kb. 25 tonna/siló

Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 6 hónapig

Gyártó CRH (Slovensko) a.s., Rohoznik
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.