

Műszaki adatlap

Univerzális (kül- és beltéri)

ALAPOZÓ KONCENTRÁTUM padlóra és falra

Alkalmazás Az univerzális aljzat- és vakolaterősítő alapozó egy koncentrátum, amely a felhasználási területének megfelelően hígítható 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányban. A felhasználásra kész keverék kiválóan alkalmazható téglá, beton, gázbeton, glett, vakolat és egyéb ásványi aljzatok porózus és porló részeinek megkötésére. Jól felhasználható erősen nedvszívó aljzatok esetében a nedvszívó képesség csökkentésére, valamint alkalmazható beltérben védőbevonatként is. Ideális anyag aljzatkiegyenlítés előtt padlórendszerek kezelésére.

Aljzatok Kezelendő felület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől, zsaluolajtól, zsírtól, málló részekről és repedésektől mentes. A régi tapétát tapétaleoldóval el kell távolítani, a repedéseket és lyukakat réskitöltő anyaggal ki kell egyenlíteni.

Felhasználás Az aljzat- és vakolaterősítő alapozót a kezelendő felület természetének megfelelően 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányában vízzel felhígítjuk, és jól elkeverjük, pl.:

Kezelendő felület	Keverési arány	Anyagszükséglet
Pórusos beton, gázbeton	1 : 2	~300 ml/m ²
Gipszes vakolat, glett, mészhomoktégla	1 : 3	~200 ml/m ²
Beton (öntött)	1 : 4	~100 ml/m ²
Beton	1 : 3	~150 ml/m ²
Gipszkarton lap	1 : 3	~150 ml/m ²
Enyhén nedvszívó aljzatok	1 : 4	~150 ml/m ²
Erősen nedvszívó, nyílt pórusú aljzatok	1 : 2	~250 ml/m ²
Esztrich	1 : 2	~150 ml/m ²
Mész-, cementvakolat	1 : 3	~150 ml/m ²

A felhasználásra kész keveréket egyenletesen elosztva puha ecsettel, kefével hordjuk fel a felületre. Az összefolyásokat, pocsolaképződést kerülni kell. A teljes száradás után a felület festhető, tapétázható, glettelhető vagy ragasztható, valamint aljzatkiegyenlítő hordható fel rá. Hígítás nélküli állapotban ásványi aljzatok és diszperziós festékek védőbevonataként is felhasználható beltérben. Ne használjuk +5°C alatti aljzat- és levegőhőmérséklet esetén! Használat után a munkaeszközöket azonnal tisztítsuk meg vízzel.

Műszaki adatok

Töltőanyag:	styrol-acrylat-diszperzió
Sűrűség:	ca. 1,0 g/cm ³
VTSZ száma:	32091000

Kiszerezés

1 literes flakon, 12 db/doboz, 40 doboz/raklap
 5 literes kanna, 96 db/raklap
 10 literes kanna, 54 db/raklap

Tárolás Hűvös, fagymentes helyen, a gyártástól számítva 2 évig.

Gyártó PUFAS Werk KG, D-34334 Hann.Münden, Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.