

## Műszaki adatlap

fagyálló

### KÜLTÉRI GLETT 0-3 mm rétegvastagságig

Gyárilag készre kevert, fehércement alapú falsimító szárazhabarcs, fagyálló kültéri és beltéri kézi felhasználásra.

**Alkalmazás** Kiválóan alkalmazható betonfalak illetve cement kötőanyagú vakolt felületek glettelésére. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek minimum 14 naposnak kell lennie. Nedvességtartalma 3-4 m%, szilárdsága legalább Hvh 10-es minőségnek megfelelő legyen. Erősen nedvszívó aljzatok esetén mélyalapozó használata szükséges. Alkalmazásával sima, fehér és repedésmentes felületet érhetünk el.

**Felhasználás** A megmunkálandó felületről laza, porló részeket, port, szennyeződést távolítsuk el, és a felületet enyhén nedvesítsük be. Tegyük kb. 9 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg glettet (1 kg gletthez kb. 3,5 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. Kisebb mennyiségű felhasználás esetén az előzőekben leírt szárazanyag/víz keverési arány megtartása mellett a keverést végezhetjük vakolókanállal vagy spatulával is. Durva felületi egyenetlenségek és repedések esetén az első ütemben a nagyobb hibákat javítsuk ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt. Takarással védeni kell a felületet a közvetlen napsugárzástól és az erős szélről. A felhasználás során gondoljunk az éjszakai fagyokra is. A már kötésben lévő anyagot sem hígítani, sem egy új keveréshez felhasználni nem szabad. Idegen anyag hozzáadása nem javasolt.

<b>Műszaki adatok</b>	Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán
	Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
	Rétegvastagság:	0-3 mm egy rétegben
	Keverési arány:	3,5 dl víz/1 kg
	Bedolgozhatóság:	100-120 perc
	MSZ EN száma:	998-1:2003
	Teljesítménynyilatkozat száma:	KtG-001/2013
VTSZ száma:	32149000	

**Kiszerezés:** 25 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap  
5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap

**Tárolás** Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig

**Gyártó** Széria-Trans Kft., Karcag

**Forgalmazó** Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758  
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333