

## P 35 dental Dentalgips

|                  |                                                                                                                                                                          |                            |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Merkmale         | Spezialgips auf Naturgipsbasis.<br>(Hartgips DIN EN ISO 6873 Typ 3)                                                                                                      |                            |  |
| Anwendung        | Idealer Hartgips für Präzisionsarbeit im Zahntechnikbereich und zum Spritzguss.                                                                                          |                            |  |
| Vorteile         | extrem glatte Oberfläche<br>schnelles Aushärten<br>hohe Endfestigkeit<br>gute Isolierbarkeit                                                                             |                            |  |
| Technische Daten | Wasser/Gips-Wert:                                                                                                                                                        | 0,28-0,30                  |  |
|                  | Verarbeitungszeit (Minuten):                                                                                                                                             | 5-7                        |  |
|                  | Abbindezeit (Minuten):                                                                                                                                                   | 9-11                       |  |
|                  | Druckfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> ):                                                                                                                                    | > 150                      |  |
|                  | Lineare Expansion (%):                                                                                                                                                   | < 0,20                     |  |
|                  | Festigkeitsklasse:                                                                                                                                                       | Klasse 3                   |  |
|                  | Farbe:                                                                                                                                                                   | weiß, gelb, pink oder blau |  |
| Verpackung       | 25 kg Papiersack, 40 Säcke/Palette mit Schrumpffolie<br>10 kg Papiersack, 100 Säcke/Palette mit Schrumpffolie<br>5 kg Papierbeutel, 200 Beutel/Palette mit Schrumpffolie |                            |  |
| Lagerfähigkeit   | In ungeöffneten Säcken bei überdachter und trockener Lagerung ca. 6 Monate. Produktionsdatum siehe auf der Sackseite.                                                    |                            |  |
| Hersteller       | CASEA GmbH, Deutschland                                                                                                                                                  |                            |  |
| Distributor      | Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: +36-1-466-7758<br>H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: +36-59-311-333              |                            |  |