



ÉMI-TÜV

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV NB 1417

Válassza a biztonságot
Teremtsen értéket

ÉMI- TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály

Budapest, 2017.06.15.

Azonosító szám: R-933957

Oldal: 1/3

Megbízó neve: Széria Transz Kft.
címe: 1116 Budapest, Adony u 7

Megbízás kelte: 2017.05.09

Vizsgált minta megnevezése: Széria Transz Kültéri glett

Gyártó/Forgalmazó: Széria Transz Kft.

Megbízás tárgya: Első típusvizsgálat MSZ EN 998-1:2003 szabvány szerint.

Minta beérkezésének kelte: 2017.05.09

Vizsgálat végzésének időpontja: 2017.05.09 – 2017.04.25

Egyéb adatok: A mintát a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre.



Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélyre van szükség.



Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Madaras Botond

Telefon: +36/1 210 9570
Telefax: +36/1 314 3820
www.emi-tuv.hu
TÜV[®]

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.

Vizsgálati eredmények:

Megnevezés:	Széria Transz Kültéri glett / fagyálló
EAN-kód:	5 997754701510
Gyártó:	Széria Transz Kft.
Csomagolás:	Kétrétegű papírzsák
Gyártási idő:	2017.04.26
Minőség megőrzési idő:	12 hónap
Minta mennyisége	5 kg
Névleges töltöttség:	5 kg

Termékjellemzők:

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Külső:	Fehér színű, csomómentes, finomszemcsés por	Érzékszervi
Szárazanyag tartalom, %m/m 120°C-on 1ó	99,8± 5rel %	MSZ EN 827:2006
Izzítási maradék, %(m/m): - 450°C-on: - 900°C-on:	97,4 ± 5rel % 54,6 ± 5rel %	MSZ EN 1246:2000
Égéshő, MJ/kg:	<0,48*	MSZ EN ISO 1716:2002
Nem éghetőség vizsgálat: Hőmérséklet különbség, ΔT: Tömegveszteség, Δm: Égés, tf (s):	≤ 30°C 2,6%m/m 0 (nincs égés)	MSZ EN ISO 1182:2002**
Keverési arány:	25 kg por : 8,5 l víz	Gyártói adat közlés


*számított érték,** nem akkreditált


28 napos vakolat tulajdonságai:

VIZSGÁLANDÓ PARAMÉTER	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Testsűrűség, kg/m ³	1555	EN 1015-10:2000
Hajlítószilárdság, N/mm ² (28 nap után)	2,8 ± rel 5%	EN 12808-3:2009
Hajlítószilárdság, N/mm ² (fagy- olvasztó ciklus után)	2,6 ± rel 5%	EN 12808-3:2009
Nyomószilárdság, N/mm ² (28 nap után)	8,1 ± rel 5%	MSZ EN 1015-11:2000
Nyomószilárdság, N/mm ² (fagy-olvasztó ciklus után)	8,2 ± rel 5%	MSZ EN 1015-11:2000
Tapadó szilárdság, N/mm ² : száraz tárolás után: törés típusa: fagy-olvasztó ciklus után: törés típusa:	0,60 ± rel 5% FP:b 0,49 ± rel 5% FP:b	MSZ EN 1348: 2007
Kapilláris vízfelvétel, kg/m ² 10 perc után: 90 perc után:	0,61 ± 0.05 1,55 ± 0.05	MSZ EN 1015-18:2003*
Vízbehatolás, mm	60 ± 1	MSZ EN 1015-18:2003*
Páradiffúziós tényező, μ 10 mm-es vastagságban	10	MSZ EN 1015-19:2003


*nem akkreditált

A mintát a vizsgálatokhoz felhasználtuk.


 ÉMI-TÜV SÜD Kft.
 KERMI Osztály



Süvegesné Váradi Gabriella
 osztályvezető



Magasházy György
 vizsgáló szakértő