

## Műszaki adatlap

szórható diszperziós glett

### PlastoFinish S3 max. 3 mm rétegvastagságig

Felhasználásra kész, természetes fehérséggel rendelkező oldószer-és lágyítómentes diszperziós szórható glett beltéri felhasználásra.

Alkalmazási terület

Univerzálisan alkalmazható új és régi falak, mennyezetek beton, cement-, gipsz- és mészvakolat felületeinek glettelésére. Ideális diszperziós festékrétegek, üvegszálal anyagok és műgyanta vakolatok felülsimítására. Jól felhasználható gipszkarton lapok, gipszrost és egyéb ásványi aljzatok glettelésére. A termék kézzel és géppel egyaránt felhordható, alkalmazásával sima, fehér és repedésmentes felület érhető el, amely a száradás után jól csiszolható, festhető vagy tapétázható. Ne alkalmazzuk állandó nedvességnek kitett helyiségekben, ahol a levegő nedvességtartalma tartósan 70% felett van.

Aljzatok követelménye

Az aljzatnak száraznak, hordképesnek és tapadásgátló anyagoktól (por, szennyeződés, zsír, olaj, stb.) mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, gipszes, homokos és meszes alapokat mélyalapozóval kell előkezelni. A mélyebb lyukakat, repedéseket és kitöréseket a használat előtt Széria-Glettel vagy Mestervakolattal lehet kiegyenlíteni. Gipszkarton lapok és egyéb gipszkarton panelek hézagolására nem alkalmas, a hézagokat megelőzően szálerősített glettel (pl. SzériaHézagoló) kell kitölteni.

Felhasználás

A diszperziós glettet a használat előtt keverőszárral jól keverje át és egy arra alkalmas szórógéppel max. 3 mm vastagságig vigye fel a felületre és simítsa el. Kézi felhordásnál használhat gletthengert vagy simítókanalat is. Fugák előfordulása esetén a fugák irányába simítsa el az anyagot. Durvább, egyenetlenebb felületek esetében ajánlott a kétszeri glettelés. A második réteget csak a teljes száradás után vigyük fel. A száradási idő (kb. 12-24 óra) függ a felhordott anyag vastagságától, az aljzat nedvszívó képességétől, a hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától és a szellőztetés mértékétől. Amennyiben az utánglettelés során léghólyagocskák keletkeznének, akkor nem vártuk meg a teljes száradást, és a glettelést meg kell ismételni. A csiszoláshoz 150-200 érdességű csiszolópapír javasolt. Nem alkalmazható, ha az objektum és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb mint +5°C! A munkaeszközöket a használat után azonnal mossa el vízzel. A további munkálatok előtt, pl. festés és tapétázás használjon alapozót. **ÓVJA A FAGYTÓL!**

**Felhasználás szórógéppel:** pl. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 illetve HC 750, vagy hasonló berendezésekkel (alapnyomás 215 bar, üzemi nyomás 160–180 bar, fúvóka mérete 035–043, tömlőhossz max. 15 m).

Műszaki adatok

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Anyagszükséglet: | kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| Rétegvastagság:  | max. 3 mm-ig                  |
| Hígíthatóság:    | max. 2% (0,5 liter/25 kg)     |
| Száradási idő:   | kb. 12-24 óra                 |
| MSZ EN száma:    | 15824                         |
| VTSZ száma:      | 321490                        |

Biztonsági tudnivalók

EU határérték erre a termékre (Kategória A/a): 30 g/l. Ez a termék legfeljebb <1 g/l VOC-t tartalmaz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: allergiás bőrreakciót válthat ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre nem kerülhet. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel. Tartalmaz: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Hulladék kezelés: a beszáradt anyagmaradványokat építési hulladékként, törmelékként vagy települési hulladékként, ill. háztartási hulladékként ártalmatlanítsa. A műszaki adatokat a gyártó által előírtak szerint kell figyelembe

venni. VdL 01 irányelv szerint: poliakrilát gyanta, kalcium karbonát, szilikát, víz, adalékszer, tartósítószer.



|                   |   |
|-------------------|---|
| Kiszerezés        | 25 kg-os vödörben, 24 vödör/raklap, zsugorfóliázva  |
| Tárolás           | száraz, hűvös, de fagymentes helyen   |
| Minőségét megőrzi | bontatlan vödörben kb. 12 hónapig   |
| Származási hely   | EU  |
| Forgalmazó        | Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.<br>H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758<br>H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333 |

---

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.