



HCM • 1890

Alap a felemelkedéshez

HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Kft.

HCM 1890 Kft.
HIDRATÁLT KALCIUMOS MÉSZ EN 459-1 CL 90-S
(MÉSZHIDRÁT)

FIZIKAI és KÉMIAI JELLEMZŐK	MSZ EN 459-1:2015 szabvány szerint	HCM 1890 KFT. MÉSZHIDRÁT
SZABADVÍZ TARTALOM (m/m%)	≤ 2	$\leq 1,5$
SZITAMARADÉK 0,2 mm (m/m%)	≤ 2	$\leq 1,5$
SZITAMARADÉK 0,09 mm (m/m%)	≤ 7	$\leq 7,0$
TÉRFOGAT-ÁLLANDÓSÁG (mm)	≤ 20	$\leq 10,0$
AKTÍV MÉSZ Ca(OH)_2 (m/m%)	≥ 80	$\geq 90,0$
CO_2 TARTALOM (m/m%)	≤ 4	$\leq 4,0$
$\text{CaO}+\text{MgO}$ TARTALOM (m/m%)	≥ 90	$\geq 92,0$
MgO TARTALOM (m/m%)	≤ 5	$\leq 4,0$
SO_3 TARTALOM (m/m%)	≤ 2	$\leq 0,5$
BESÜLLYEDÉS (mm)	10-50 között	10-50 között
HALMAZSÚRÚSÉG (kg/m^3)	300 – 600	300 - 450

Miskolc, 2020.10.05.

Zám Csaba

kereskedelmi igazgató
HCM 1890 Kft.