

Műszaki adatlap

fagyálló

STANDARD kül- és beltéri glett 0-10 mm rétegvastagságig

Gyárilag készre kevert, mészkőliszt alapú falsimító szárazhabarcs, kültéri és beltéri kézi felhasználásra.

Alkalmazás

Kiválóan alkalmazható betonfalak illetve cement kötőanyagú vakolt felületek glettelésére. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek minimum 14 naposnak kell lennie. Nedvességtartalma 3-4 m%, szilárdsága legalább Hvh 10-es minőségnek megfelelő legyen. Erősen nedvszívó aljzatok esetén mélyalapozó használata szükséges. Alkalmazásával sima, fehér és repedésmentes felületet érhetünk el.

Felhasználás

A megmunkálendő felületről laza, porló részeket, port, szennyeződést távolítsuk el, és a felületet enyhén nedvesítsük be. Tegyük kb. 8,5 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg glettet (1 kg gletthez kb. 3,5 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. Kisebb mennyiségű felhasználás esetén az előzőekben leírt szárazanyag/víz keverési arány megtartása mellett a keverést végezhetjük vakolókanállal vagy spatulyázóval is. Durva felületi egyenetlenségek és repedések esetén az első ütemben a nagyobb hibákat javítsuk ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt. Takarással védeni kell a felületet a közvetlen napsugárzástól és az erős szélről. A felhasználás során gondoljunk az éjszakai fagyokra is. A már kötésben lévő anyagot sem hígítani, sem egy új keveréshez felhasználni nem szabad. Idegen anyag hozzáadása nem javasolt.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m ² /mm
Rétegvastagság:	0-10 mm egy rétegben
Keverési arány:	3,5 dl víz/1 kg
Bedolgozhatóság:	100-120 perc
MSZ EN száma:	998-1:2003
Teljesítménynyilatkozat száma:	KtG-003/2022
VTSZ száma:	32149000
UFI száma:	75TN-M0Q2-020J-UJU1

Kiszerezés:

25 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap
5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap

Tárolás

Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 12 hónapig

Gyártó

Széria-Trans Kft., Karcag

Forgalmazó

Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758

H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333