

## önterülő

### FLOORLINER AK ALJZATKIEGYENLÍTŐ 2-15 mm vastagságig

Gyárilag készre kevert, üveg- és polipropilenszálakkal adalékolt gipszbázisú, önterülő aljzatkiegyenlítő szárazhabarcs, beltéri kézi és gépi felhasználásra.

Alkalmazás	Kiválóan alkalmazható lakó-és középületek beton, cement, esztrich aljzatainak önterülő kiegyenlítésére belső térben, 2-15 mm-es rétegvastagságig. Felhasználható ragasztott padlóburkolatok alatt (szőnyegpadló, parafa, PVC burkolat, linóleum), továbbá hidegburkolatok alá (csempe –és járólapok, természetes kőlapok, műkőlapok), valamint az anyag szálerősítésének köszönhetően fabetétes aljzatokra is (pl. fafödémre, OSB lapokra, parkettára, stb.). Padlófűtési helyiségekben is használható. A kész aljzat a görgős széknek már 2 mm-es rétegvastagságnál ellenáll. Nem alkalmazható ipari célú nedves és vizes helyiségekben. A termék alkalmas a gépi felhordásra is.																						
Felhasználás	Az aljzat legyen stabil, szilárd, tiszta és száraz, valamint mozgás –és repedésmentes. A megmunkálandó felületről a laza, porló részeket, port, szennyeződéseket távolítsuk el. Az alapfelület nedvszívó hatásának kiegyenlítésére, valamint a jobb tapadás elősegítése érdekében minden esetben használjunk alapozót. Tegyük kb. 6,5 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg szárazanyagot (1 kg aljzatkiegyenlítőhöz kb. 2,6 dl víz szükséges). Az anyagot 1-2 percig beszívódní hagyjuk, majd keverőszárral csomómentes, folyékony masszává keverjük össze. Az aljzatkiegyenlítőt az aljzatra egyszerűen kiöntjük és az önterülést glettvassal, kőműveskanállal vagy hengerrel segítjük. Egy munkamenetben maximum 15 mm-es rétegvastagság hordható fel. 10 mm-es rétegvastagság felett gazdaságosabb a cégünk által forgalmazott vékony esztrich használata, amely a 10-30 mm közötti rétegvastagság kiegyenlítésére alkalmas. Gépi felhasználásnál a gépet legkésőbb 30 perccel a munka befejezése után meg kell tisztítani. Felhasználása +5°C és +35°C közötti aljzat –és léghőmérséklet esetén javasolt.																						
Műszaki adatok	<table border="0"> <tr> <td>Nyomószilárdság:</td> <td>≥ 30 N/mm<sup>2</sup> (C30)</td> </tr> <tr> <td>Hajlítószilárdság:</td> <td>≥ 7 N/mm<sup>2</sup> (F7)</td> </tr> <tr> <td>Anyagszükséglet:</td> <td>kb. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm, 110-120 m<sup>2</sup>/to/5mm</td> </tr> <tr> <td>Bedolgozási idő:</td> <td>kb. 30 perc</td> </tr> <tr> <td>PH érték:</td> <td>&gt; 7</td> </tr> <tr> <td>Tűzállóság:</td> <td>A1, nem gyúlékony</td> </tr> <tr> <td>Járhatóság:</td> <td>kb. 3 óra múlva vastagságtól függően</td> </tr> <tr> <td>Burkolható:</td> <td>kb. 1 nap múlva vastagságtól függően</td> </tr> <tr> <td>MSZ EN száma:</td> <td>13813</td> </tr> <tr> <td>Teljesítménynyilatkozat száma:</td> <td>104006</td> </tr> <tr> <td>VTSZ száma:</td> <td>3824 5090</td> </tr> </table>	Nyomószilárdság:	≥ 30 N/mm <sup>2</sup> (C30)	Hajlítószilárdság:	≥ 7 N/mm <sup>2</sup> (F7)	Anyagszükséglet:	kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm, 110-120 m <sup>2</sup> /to/5mm	Bedolgozási idő:	kb. 30 perc	PH érték:	> 7	Tűzállóság:	A1, nem gyúlékony	Járhatóság:	kb. 3 óra múlva vastagságtól függően	Burkolható:	kb. 1 nap múlva vastagságtól függően	MSZ EN száma:	13813	Teljesítménynyilatkozat száma:	104006	VTSZ száma:	3824 5090
Nyomószilárdság:	≥ 30 N/mm <sup>2</sup> (C30)																						
Hajlítószilárdság:	≥ 7 N/mm <sup>2</sup> (F7)																						
Anyagszükséglet:	kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm, 110-120 m <sup>2</sup> /to/5mm																						
Bedolgozási idő:	kb. 30 perc																						
PH érték:	> 7																						
Tűzállóság:	A1, nem gyúlékony																						
Járhatóság:	kb. 3 óra múlva vastagságtól függően																						
Burkolható:	kb. 1 nap múlva vastagságtól függően																						
MSZ EN száma:	13813																						
Teljesítménynyilatkozat száma:	104006																						
VTSZ száma:	3824 5090																						
Kiszereles	25 kg-os papírszakokban, 42 zsák/raklap, zsugorfóliázva																						
Tárolás	Fedett, száraz, hűvös helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig																						
Gyártó	CASEA GmbH., Németország																						
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmsi út 1., Tel.: 06-59-311-333																						

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.