

Műszaki adatlap

casuplast 1200 könnyített gépi gipszvakolat

casuplast 1200 egy különösen kiadós, könnyített ásványi adalékokkal (perlit) kiegészített egyrétegű gipszbázisú gépi vakolat, beltéri falak és mennyezetek vakolására.

Alkalmazás	Alapvakolatként, valamint simító és glettelő vakolatként alkalmazható minden beltéri helyiségben (fürdőben és konyhában is). Kivéve az ipari célú vizes helyiségeket. Alapvakolatként felhasználva csempeburkolat és fedővakolat (vékonyvakolat) hordására képes. Simító vakolatként felhasználva festhető és tapétázható. A casuplast 1200 kifejezetten gépi vakolásra lett kifejlesztve, de kézi alkalmazása is lehetséges. Idegen anyagot ne keverjünk hozzá.																		
Felhasználás	Minden használatos vakológéppel teríthető. A konzisztenciát úgy kell megválasztani, hogy szórásnál az anyag még rátapadjon a falra. A felhordási idő a bekeveréstől számítva kb. 3 óra, de ez az időtartam jelentősen függ az anyag konzisztenciájától, a környezeti hőmérséklettől és az aljzatok nedvszívó képességétől is. Kézi felhasználásnál a gipszport szórjuk egy tiszta vízzel megtöltött tiszta edénybe, és csomómentesre keverjük el. Ne használjuk + 5°C alatt és + 35°C feletti hőmérséklet esetén! <u>Felhasználása alapvakolatként:</u> Felhordás után egyenletesen elhúzni, majd a száradás megkezdésekor még egyszer erőteljesen áthúzni. <u>Felhasználása simító, glettelő vakolatként:</u> A már lehúzott vakolatot enyhén nedves szivacs-lappal puhán benedvesítjük, majd átgletteljük, vagy átfilceljük.																		
Aljzatok követelménye	Minden falazott szerkezetre, betonra és vakolathordó aljzatra felhasználható. Labilis aljzatoknál, vagy falazatváltásnál erősítő szövet vagy vasalat beépítése, és minimum 10 mm vastagságú vakolat felhordása szükséges. A megmunkálandó felület tiszta és száraz legyen, a laza pergő részeket, port, szennyeződést, filmképző elválasztó rétegeket távolítsuk el. Sima beton felületeknél, és gyengén nedvszívó aljzatoknál kifejezetten ajánljuk az unigrip TH tapadóhíd alapozónk használatát. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3 % alatt legyen.																		
Műszaki adatok	<table> <tr> <td>Gyártás ideje:</td><td>leolvasható a zsák oldalán</td></tr> <tr> <td>Habarcscsoport:</td><td>gipszvakolat B4, MSZ EN 13279</td></tr> <tr> <td>Szemcseméret:</td><td>0 – 1 mm</td></tr> <tr> <td>Hővezetési tényező:</td><td>$\lambda = 0,32 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$</td></tr> <tr> <td>Nyomószilárdság:</td><td>$> 2,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Hajlítószilárdság:</td><td>$> 1,0 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Kiadósság:</td><td>kb. 1250 liter/to kb. 3,7 m²/30 kg zsák</td></tr> <tr> <td>Anyagszükséglet:</td><td>kb. 8 kg/m²/1 cm</td></tr> <tr> <td>Vízszükséglet:</td><td>kb. 17 liter /30 kg</td></tr> </table>	Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán	Habarcscsoport:	gipszvakolat B4, MSZ EN 13279	Szemcseméret:	0 – 1 mm	Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,32 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	Nyomószilárdság:	$> 2,5 \text{ N/mm}^2$	Hajlítószilárdság:	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$	Kiadósság:	kb. 1250 liter/to kb. 3,7 m ² /30 kg zsák	Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /1 cm	Vízszükséglet:	kb. 17 liter /30 kg
Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán																		
Habarcscsoport:	gipszvakolat B4, MSZ EN 13279																		
Szemcseméret:	0 – 1 mm																		
Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,32 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$																		
Nyomószilárdság:	$> 2,5 \text{ N/mm}^2$																		
Hajlítószilárdság:	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$																		
Kiadósság:	kb. 1250 liter/to kb. 3,7 m ² /30 kg zsák																		
Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /1 cm																		
Vízszükséglet:	kb. 17 liter /30 kg																		
Kiszerezés	30 kg-os papírszakokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva Ömlesztett formában, silóban																		
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 6 hónapig																		
Gyártó	CASEA GmbH., Németország																		
Forgalmazó	Széria-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333																		