

antibakteriális + antiallergén

natural⁺ finomszemcsés mészfesték

Alkalmazás	a natural⁺ egy különleges eljárással gyártott finomszemcsés mészfesték, amely kiválóan alkalmazható lakó- és ipari jellegű épületek vakolt és beton felületeinek kül-és beltéri meszelésére. Jól felhasználható a korábban mészfestékekkel kezelt felületek frissítésére, átfestésére. Száradás után selymes felületet biztosít, és gátolja a penészképződést.																						
Aljzatok	Kezelendő felület legyen tiszta, egyenletesen száraz, szennyeződésektől, zsaruolajtól, zsírtól, málló részekről és repedésektől mentes. a festendő felület előnedvesítése javasolt.																						
Felhasználás	a natural⁺ mészfestéket alaposan keverjük át, majd a felhasználásra kész anyagot egyenletesen elosztva puha ecsettel, kefével, hengerrel, vagy egy arra alkalmas szórókészülékkel hordjuk fel a felületre. Igény esetén max. 20% vízzel hígítható. A száradási idő kb. 2-3 óra, a felület szívóképességétől és a környezeti hőmérsékletétől függően. Kb. 3-4 óra után átfesthető. Felhasználása nem ajánlott diszperziós, enyves, olajfestékkel, zománccal vagy lakkal festett felületre, gipszkartonra, fára, illetve műanyagra. Kiadóssága: egy rétegben 60 m ² , két rétegben 45 m ² , három rétegben 30 m ² / 15 kg (vödör). Javasolt rétegszám: 3 réteg. Ne használjuk +5 C alatti hőmérséklet esetén. ÓVJA A FAGYTÓL!																						
Műszaki adatok	<table><tr><td>Megjelenés:</td><td>fehér színű, festék állagú folyadék</td></tr><tr><td>Anyagösszetétel:</td><td>víz, mésztej, kalcium-hidroxid vizes szuszpenzió</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet:</td><td>1 rétegben 0,25 kg/m² 2 rétegben 0,35 kg/m² 3 rétegben 0,50 kg/m²</td></tr><tr><td>VOC tartalom:</td><td>0 g/l</td></tr><tr><td>Műgyanta kötőanyag:</td><td>0 g/l</td></tr><tr><td>Veszélyes anyag tartalom:</td><td>30-35% kalcium-hidroxid</td></tr><tr><td>Hulladékkezelés:</td><td>98/2001 (VI. 15.) kormányrendelet szerint</td></tr><tr><td>Felhasználható:</td><td>a gyártástól számított 2 évig</td></tr><tr><td>Gyártási ideje:</td><td>leolvasható a csomagoláson</td></tr><tr><td>VTSZ száma:</td><td>25222000</td></tr><tr><td>Származási hely:</td><td>EU</td></tr></table>	Megjelenés:	fehér színű, festék állagú folyadék	Anyagösszetétel:	víz, mésztej, kalcium-hidroxid vizes szuszpenzió	Anyagszükséglet:	1 rétegben 0,25 kg/m ² 2 rétegben 0,35 kg/m ² 3 rétegben 0,50 kg/m ²	VOC tartalom:	0 g/l	Műgyanta kötőanyag:	0 g/l	Veszélyes anyag tartalom:	30-35% kalcium-hidroxid	Hulladékkezelés:	98/2001 (VI. 15.) kormányrendelet szerint	Felhasználható:	a gyártástól számított 2 évig	Gyártási ideje:	leolvasható a csomagoláson	VTSZ száma:	25222000	Származási hely:	EU
Megjelenés:	fehér színű, festék állagú folyadék																						
Anyagösszetétel:	víz, mésztej, kalcium-hidroxid vizes szuszpenzió																						
Anyagszükséglet:	1 rétegben 0,25 kg/m ² 2 rétegben 0,35 kg/m ² 3 rétegben 0,50 kg/m ²																						
VOC tartalom:	0 g/l																						
Műgyanta kötőanyag:	0 g/l																						
Veszélyes anyag tartalom:	30-35% kalcium-hidroxid																						
Hulladékkezelés:	98/2001 (VI. 15.) kormányrendelet szerint																						
Felhasználható:	a gyártástól számított 2 évig																						
Gyártási ideje:	leolvasható a csomagoláson																						
VTSZ száma:	25222000																						
Származási hely:	EU																						
Egyéb tulajdonságok	tökéletes pára- és légáteresztő kiválóan fertőtlenítő hatású felhasználásra kész állapotban																						
Kiszerezés	15 kg/vödör, 32 db vödör/raklap 5 kg/vödör, 64 db vödör/raklap																						
Tárolás	napfénytől védett, száraz, fagymentes helyen																						
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333																						

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.