

## Műszaki adatlap

### SINIAT stukatúrgipsz G4/A2 minőségben (román)

Gyárilag készre kevert, jó minőségű, természetes stukatúrgipsz építőipari felhasználásra.

Alkalmazás	Felhasználható hidraulikus kötőanyagként általános építőipari célokra, elektromos vezetékek, védőcsövek és szerelődobozok gyors rögzítéséhez, épületgépészeti csövek megkötéséhez, hézagok tömítésére, lyukak, kisebb vakolathibák kitöltésére, javítására, vakolási munkákhoz. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.
Felhasználás	A stukatúrgipszet csapvízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A vízzel bekevert stukatúrgipsz az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.
Műszaki adatok	Gyártási ideje: leolvasható a zsák oldalán MSZ EN száma: 13279 Teljesítménynyilatkozat száma: STK 1-2013 VTSZ száma: 25202000
Kiszerezés	25 kg-os papírzsákokban, 45 zsák/raklap 10 kg-os fóliazsákban, 80 db/raklap 5 kg-os fóliatasakokban, 192 tasak/raklap, zsugorfóliázva 2 kg-os fóliatasakokban, 480 tasak/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 12 hónapig
Gyártó Forgalmazó	Siniat SA, Aghires, Románia Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333