



**széria**



**Egyes porterméink gyártását és csomagolását** a karcagi telephelyünkön végezzük, ahol 2-40 kg között bármely kiszerelési egységet le tudunk gyártani fólia- és papírtasakokban, illetve többretegű szelepes papírtasakokban. A telephelyen bérkiszérést is vállalunk, akár az Önök sajátarculatos termékeit is legyártjuk, és/vagy becsomagoljuk.


**széria**


minőségi építési gipszek


Általános információk:


**Széria-Trans**


Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 H-1116 Budapest,  
Adony u. 7.

 **06-1-466-7758**

 H-5300 Karcag,  
Tilalmasi út 1.

 **06-59-311-333**

 **infovonal:**  
info@szeria-trans.hu



[facebook.com/szeriatrans](https://facebook.com/szeriatrans)

[szeria-gipsz.hu](https://szeria-gipsz.hu)

**széria gipsz**

**Szakiipari gipszek**



*Általános építőipari felhasználásra!*

**széria**

minőségi építési gipszek



## Stukatúrgipsz

jó minőségű építési gipsz

Felhasználható hidraulikus kötőanyagként általános építőipari célokra, elektromos vezetékek, védőcsövek és szerelődobozok gyors rögzítéséhez, épületgépészeti csövek megkötéséhez, hézagok tömítésére, lyukak, kisebb vakolathibák kitöltésére, javítására, vakolási munkákhoz. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

### Előnyei:

- ♦ egyszerűen és gyorsan bekeverhető
- ♦ gazdaságos anyagfelhasználás
- ♦ jó szilárdsági, tapadási jellemzők
- ♦ kedvező ár / érték arány



Keverési arány:	kb. 7,0 dl víz / 1 kg
Bedolgozhatósági idő:	kb. 10 – 12 perc
Kiszerezési egységek:	2, 5, 10 és 25 kg



## Keramod modellgipsz

hőfehér, nagy tisztaságú német gipsz

Kiváló minőségű, nagy fehérségű német modellgipsz, amely felhasználható vakolási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra, festés alá glettelésre, valamint díszítő építőipari célokra, gipszszobrászatra, modellezésre, stukkódíszek, domborművek készítésére, illetve kerámiaipari célokra és iskolai kréta gyártására.

### Előnyei:

- ♦ kimagasló fehérség,
- ♦ nagy szilárdság,
- ♦ kiváló mechanikai tulajdonságok
- ♦ lineáris kötési expanzió



Keverési arány:	kb. 7,5 dl víz / 1 kg
Kötés kezdete (perc):	> 8
Kötés vége (perc):	> 20
Fehérségi fok (%):	84
Szemcseszerkezet R 32 µm:	18,0-25,0
(%, Alpine rosta) R 200 µm:	< 0,2
Hajlítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ):	> 4,0
Brinell-keménység (N/mm <sup>2</sup> ):	> 20,0
Nyomószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ):	> 10,0
Kiszerezési egységek:	2, 5, 20 és 40 kg



## Szerelőgipsz

gyorskötésű német stukatúrgipsz

Speciális rögzítő gipsz, amely kiválóan alkalmazható szakipari szerelési és rögzítési munkálatok gyors elvégzésére az építőipar legkülönbözőbb területein:

- ♦ elektromos szerelvények, vezetékek, védőcsövek, elosztók, foglalatok rögzítésére
- ♦ csavarok, szögek, furatok, tiplik és egyéb építési elemek gyors megfogására
- ♦ festőipari javításokhoz, lyukak, repedések, fugák, rések, kitorések kitöltéséhez
- ♦ háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési munkák során

### Előnyei:

- ♦ gyorsan, könnyen bedolgozható
- ♦ kimagaslóan fehér szín
- ♦ rövid kötési idő



Keverési arány:	2 rész gipszhez kb. 1 rész víz
Bedolgozhatósági idő:	kb. 5 – 6 perc
Kiszerezési egységek:	5 kg és 25 kg