

gipszkarton

boardfix RAGASZTÓGIPSZ (speciális ragasztóhabarcs)

Gyárilag készre kevert, égetett gipsz alapú speciális ragasztóhabarcs, kiegészítve a felhasználás tulajdonságait javító adalékokkal.

Alkalmazás

Kiválóan alkalmazható gipszkarton, gipszrost és egyéb gipsz alapú lapok masszív felületekre történő felragasztásához belső térben. Minden függőleges falazott szerkezetre, betonra, valamint gázbeton aljzatra felhasználható.

Felhasználás

Tegyünk egy edénybe kb. 13,8 liter vizet és lassan szórjuk bele a 25 kg ragasztógipszet (1 kg gipszhez kb. 5,5 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes, sűrű konzisztenciájú péppé keverjük össze a masszát. **Mindig tiszta vizet, tiszta edényeket és szerszámokat használjunk, mert az esetlegesen belekeveredő korábban már megkötött gipsz maradványok a habarcs kötéseidjét jelentősen befolyásolhatják. Idegen anyagokat ne keverjünk hozzá!** A bekevert anyagot kis csomókban, egyenletesen vigyük fel a lapok hátoldalára. A csomók átmérője kb. 100 mm, a csomók egymástól való távolsága kb. 300-400 mm legyen. A folyamatos munkamenet érdekében a lapokat előre, lehetőleg a fal teljes hosszában le kell szabni. A ragasztógipszsel bekent lapokat a fal síkjába egy hosszabb, egyenes lécső és gumikalapács segítségével helyezhetjük fel. A gyorsabb száradás érdekében a padlónál, illetve a mennyezetnél egy kb. 5-10 mm széles fugát célszerű hagyni. Felhasználása +5°C és +35°C közötti hőmérséklet esetén javasolt.

Aljzatok követelménye

Az aljzat a felkúszó nedvességtől védett, fagymentes, szilárd, tiszta, száraz és zsugorodásmentes. A megmunkálendő felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződések, habarcsmaradékot, a betonhoz tapadó zsáluolajt és az egyéb filmképző anyagokat feltétlenül távolítsuk el. A betonfelületeket, valamint az erősen nedvszívó falazatokat alapozóval kezeljük elő. Új építésű betonfelületek maradvány nedvessége 3% alatt egyen. A munkák megkezdésére a falak elektromos és egyéb alapszerelését be kell fejezni. Az alkalmazást, felhasználást, valamint az aljzatok követelményét érintő bizonytalan, kétes esetekben kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

Műszaki adatok

Nyomószilárdság:	> 6,0 N/mm ²
Hajlító szilárdság:	≥ 2,5 N/mm ²
Anyagszükséglet:	kb. 8,5 m ² felület/25 kg zsák
Szabvány szerinti kiadoósság:	kb. 950 l/t
Bedolgozhatóság:	20 °C-nál kb. 60 perc
Tűzállóság:	A1, nem gyúlékony
MSZ EN száma:	14496
Teljesítménynyilatkozat sz.:	109514
VTSZ száma:	32149000

Kiszerezés

25 kg-os papírszakokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás

Fedett, száraz, hűvös helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig

Gyártó

CASEA GmbH., Németország

Forgalmazó

Széria-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758

H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.